

DIVISIONE ALCOEDIL

ALCOSIL cod:1117

DESCRIZIONE:

Primer promotore di adesione del tipo monocomponente a solvente, contiene una resina le cui molecole, quando il prodotto è steso in piccolo spessore, si orientano in modo da favorire l'adesione delle successive mani di pittura.

Si consiglia di applicare il primer ALCOSIL in strato sottile, in pratica è sufficiente bagnare le superfici da trattare.

ALCOSIL può essere utilizzato come promotore di adesione su superfici smaltate, in gres, in porfido, in vetroresina, in alluminio anodizzato etc.

Per maggiori informazioni si prega consultare l'informativa ALCO per il trattamento piscine, disponibile sul sito www.alco-paints.it.

CARATTERISTICHE TECNICHE (a 20 °C e 60% di umidità relativa):

Stato Fisico = Liquido
Colore = Trasparente
Resa teorica per mano = 15 – 20 mq/Lt in relazione al tipo di assorbimento del fondo/supporto
Fuori polvere per applicazione basso spessore: c.a 1 ora
Secco al tatto per applicazione basso spessore: c.a 2 ore
Secco in profondità per applicazione basso spessore: c.a 6 ore
Sopraverniciatura = in qualsiasi momento dopo l'asciugatura del prodotto
Diluizione = Pronto all'uso

AVVERTENZE:

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- Si consiglia di applicare il primer ALCOSIL in strato sottile, in pratica è sufficiente bagnare le superfici da trattare.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo/supporto.
- Applicare su fondo/supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- I dati di cui sopra riportati rappresentano il risultato di prove effettuate nei ns. laboratori. Data la molteplicità delle condizioni di impiego, essi vanno adattati alle condizioni di effettivo utilizzo. Pertanto nessuna ns. responsabilità può essere originata da tali dati. Per notizie più specifiche si prega contattare il ns. Servizio Tecnico.